Nestler
| Verpackung | Display | Service

Produktspezifikation
Streit Service & Solution
77723 Gengenbach

Allgemeine Daten

Kriterium	Beschreibung	Bemerkung
Ausführung	STZ Stanzzuschnitt	
Beschreibung, Symbol	5097732	
Artikelnummer	557	
Abmessungen (Innenmaße) **Toleranz**	342 x 239 x 46 mm ± 0,5 % mind. ± 1 mm	
WP-Sorte (Bez. NW/VDW)	E__110bb00PV	
Verschlußart	gluen	
Nettogewicht der Verpackung	102 g, Tol. ±3%	
Bedruckung	NEP0003BRT Schwarz	

Palettierung

Palettenhöhe max. 1744	**Stückzahl pro Palette** 2000

Papiereinsatz Wellenart E

Zusammensetzung	Papierart/Grammatur	Einheit
Außendecke	TB3_120	g/m²
Welle	W_80	g/m²
Innendecke	TB3_120	g/m²

KB=Kraftliner braun/ TB=Testliner braun/ KW=Kraftliner weiß/ TW= Testliner weiß/ W=Wellenstoff/ TTB= Topliner/ HZ=Halbzellstoff
Für Papierart und Grammatur können in seltenen Fällen Substitutionen erforderlich sein!

Festigkeitswerte

Kriterium	Richtwert	Einheit	DIN	Tol.%
Berstwiderstand	517,00	kPa	EN ISO 2759	10,00 %
Durchstoßarbeit	2,30	Joule	53142	10,00 %
ECT	3,80	kN/m	EN ISO 3037	10,00 %
BCT		kN	EN ISO 12048	
WP-Dicke von	1,60	mm	DIN ISO 3034	

Die Wasseraufnahme der Außendecke der Wellpappe (nach Cobb 1800) wird ausschließlich auf Kraftliner geprüft und weist i.d.R. einen Wert von 100-120g/m² auf. Die spezifischen Werte beziehen sich auf Materialien die nicht durch die Weiterverarbeitung beeinträchtigt wurden (Entnahme direkt nach der Erzeugung/WPA).

Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Verpackungen aus Wellpappe:

Verpackungen aus Wellpappe werden zum Schutz, Transport und Lagerung von Produkten aus allen Branchen der Industrie, des Handels und des Handwerks eingesetzt. Die optimalen Lagerbedingungen ergeben sich durch das standardisierte Prüfklima der DIN 55468, dieses liegt bei 23°C / 50% rel. Feuchte. Die Verpackungen aus Wellpappe bestehen nicht aus gefährlichen Substanzen/Zubereitungen gem. EU Richtlinien 2013/21/EU, sowie der 1272/2008 und sind somit nicht Sicherheitsdatenblattpflichtig.
Des Weiteren werden die relevanten Anforderungen der EG Richtlinie 94/62 (in Deutschland „Verpackungsgesetz“) eingehalten. Die in der Richtlinie angegebenen Konzentrationen gefährlicher Stoffe werden bei weitem unterschritten, oder sind nicht in Wellpappe enthalten.
Die eingesetzten Papiere genügen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch den Anforderungen des LFGB, sowie der Empfehlung XXXVI des BfR. Voraussetzung dafür ist, dass die daraus gefertigten Wellpappen die für einen direkten Kontakt mit Lebensmitteln vorgesehen sind, nicht nässen oder fetten, oder üblicherweise geschält oder gewaschen werden. Wir empfehlen jedoch die Verpackungen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln nicht ohne weiteres einzusetzen.

Nestler Wellpappe GmbH & Co. KG
Lahr,04.08.2026
i.A. Lucia Schuler